

Vybarvení na vlněné tkanině

0,8 %

Charakteristika

C. I.	Mixture
CAS No.	-
Chemická třída	Kovokomplexní azobarvivo

Vlastnosti

Rozpustnost (g/l při 90°C)	50
Barvicí postup - vlna	I

Stálosti

	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1
Světlo Xenotest	4	4-5	5	5-6	6-7	6-7
	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/1					
Voda	4-5		4-5		5	
Praní 40°C	4-5		4-5		4-5	
Praní 60°C	4		2-3		4-5	
Pot kyselý	4-5		4-5		5	
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5	
Voda mořská	4-5		4-5		4-5	
Otěr za sucha			3-4			
Valcha kyselá těžká	4-5		1-2		3-4	
Valcha alkalická těžká	4-5		1		4	
Přebarvování neutrální	4-5		1-2		4	
Přebarvování s kyselinou octovou	4-5		2		4-5	
Potting	4		1		4	
	polyamid					
<i>síla pomocného typu</i>	1/3		1/1		2/1	
Světlo Xenotest	5		6-7		6-7	
	polyamid					
<i>síla pomocného typu</i>	1/1					
Voda	4-5		4-5		4-5	
Praní 40°C	4-5		4-5		4-5	
Praní 60°C	4		2		4	
Voda mořská	4-5		4-5		4-5	
Chlorovaná voda	4					
Pot kyselý	4-5		4		4-5	
Pot alkalický	4-5		4-5		4	
Chemické čištění	4-5					
Žehlení za sucha	4-5				4-5	
Žehlení za vlhka	4-5		4-5		4-5	
Otěr za sucha			4			
Oxidy dusíku	4-5					

Aplikační možnosti

Vytahovací postup - vlna	☒
☒ vhodné ☐ částečně vhodné ☐ nevhodné	