

Characteristics

C. I.	Mixture
Chemical class	UV stabilizátor typu HALS

Aplikace

stabilizace polymerů proti UV záření a dlouhodobé tepelné expozici

PP, PE-LD, PE-LLD, PE-HD, PA, kopolymerů polyolefinů (např. EVA) a směsí polypropylenů s elastomery

Doporučené dávkování

Vstřikované výrobky	0,5 – 8 %
Fólie	1 – 8 %
Pásky	1 – 6 %
Vlákna	1 – 10 %